

**ACTUALISATION BASE AVEC NOTE
INTERMINISTERIELLE DU 30 MARS
2020**

| | ASSOCIATION MATIERES / STRUCTURES Veuillez ne pas tenir compte de la numérotation des lignes, qui correspond uniquement à notre codification de suivi | LABORATOIRE EVALUATION | Perméabilité à l'air dépression 100 Pa (respirabilité) | Protection aux projections 3 microns | | Résultats |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | 90 % ≤ protection < 95 % | 70 % ≤ protection < 90 % | |
| 1 | MAILLE INTERLOCK 150 GSM NANO MEMBRANE 30 GSM MAILLE INTERLOCK 150 GSM | DGA | non conforme | ok | non conforme | non conforme |
| 2 | TOILE 100 Coton 150gr/m ² VISCOSE 130g/m ² NON TISSE TOILE 100 Coton 150gr/m ² | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 3 | Microfibre 100g/m ² | DGA | non conforme | ok | non conforme | non conforme |
| 4 | POLYCOTON POLYESTER texturé Type ouate POLYCOTON - poids total du tricouches 260 GSM | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 5 | 1 épaisseur : toile 100%coton - 105 g/m ² ch : Nm 120/2 - 71,63 fils/cm tr : 120/2 - 33 fil/cm | DGA | non conforme | ok | non conforme | non conforme |
| 6 | 2 épaisseurs : toile 100%coton - 105 g/m ² ch : Nm 120/2 - 71,63 fils/cm tr : 120/2 - 33 fil/cm | DGA | non conforme | ok | non conforme | non conforme |
| 7 | TRICOTAGE RECTILIGNE INSERTION TRAME 100 POLYAMIDE 25 GSM CONTRECOLLAGE DE NON TISSE 100 POLYESTER LIAGE CHIMIQUE = 2 COUCHES | DGA | ok | non conforme | non conforme | non conforme |
| 8 | TRICOTAGE RECTILIGNE INSERTION TRAME 100 POLYAMIDE 25 GSM CONTRECOLLAGE DE NON TISSE 100 POLYESTER LIAGE THERMIQUE = 2 COUCHES | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 9 | CHAINE ET TRAME 100 270 GSM MICRO POLAIRE 100 POLYESTER 125 GSM | DGA | ok | ok | non conforme | catégorie 1 |
| 10 | NON TISSE POLYPRO 60 GSM x2 | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 11 | POLYCOTON 150g insert en non tissé 60g POLYCOTON 150g | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 13 | JERSEY 100 COTON JAUGE 28 MICRO POLAIRE 100 POLYESTER 130 GSM JERSEY 100 COTON ELASTHANNE JAUGE 28 | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 14 | Matériau 3 couches contrecollées : Maille 100% polyester Non-tissé 100% Polyamide Maille 100% polyester Total : 280 g/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 19 | NonTissé PP 35 gsm - 9340 NonTissé PP 70 gsm - 9750 SMMS NonTissé PP 35 gsm - 9340 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | 4 couches de NonTissé PP 35 gsm - 9340 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 22 | 2 couches Percale 80 fils non lavé Ne 40/1x40/1 110 fils/inch x 90 fils/inch soit 44 x35 fils/cm en Nm 68/1 Ch et Nm 68/ TR | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 23 | etamine - 100 Coton - 170 g/m ² 33 fils/cm en chaîne - Nm 40/1 30 fils/cm en trame - Nm 40/1 | DGA | ok | non conforme | ok | non conforme |
| 30 | tricot composé de fil PA 66 : 12 x 78 dTex (pas de précision sur le liage et la jauge) en simple épaisseur | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 36 | tricot 100% acrylique jersey tubulaire (2 épaisseurs) jauge 14 filtre en nontissé polypropylène 25 g/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 42 | Matériau 1 couche : Sergé 2/2, 100% PES, 120g/m ² , chaîne 58 fils 83 dtex, trame 42 fils 83 dtex | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 43 | Matériau 2 couches : 2x Sergé 2/2, 100% PES, 120g/m ² , chaîne 58 fils 83 dtex, trame 42 fils 83 dtex | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 44 | Matériau 3 couches : 3x Sergé 2/2, 100% PES, 120g/m ² , chaîne 58 fils 83 dtex, trame 42 fils 83 dtex | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 45 | Matériau 3 couches : 2x Sergé 2/2, 100% coton, 160 g/m ² , chaîne 37 fils nm50, trame 27 fils nm40 Insert Sergé 2/2, 100% PES, 120 g/m ² , chaîne 58 fils 83 dtex, trame 42 fils 83 dtex | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 46 | Matériau 4 couches : 2x Sergé 2/2, 100% coton, 160 g/m ² , chaîne 37 fils nm50, trame 27 fils nm40 2x Insert Sergé 2/2, 100% PES, 120 g/m ² , chaîne 58 fils 83 dtex, trame 42 fils 83 dtex | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 47 | Matériau 4 couches : 2x Sergé 2/2, 100% coton, 160 g/m ² , chaîne 37 fils nm50, trame 27 fils nm40 3x Insert Sergé 2/2, 100% PES, 120 g/m ² , chaîne 58 fils 83 dtex, trame 42 fils 83 dtex | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 48 | Matériau 1 couche : Sergé 2/2, 100% coton, 160g/m ² , chaîne 37 fils nm50, trame 27 fils nm40 | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 49 | Matériau 1 couche : Sergé 2/2, 100% PES, 100 g/m ² , chaîne 58 fils 83 dtex, trame 42 83 dtex | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 50 | Matériau 2 couches : Sergé 2/2, 100% coton, 160g/m ² , chaîne 37 fils nm50, trame 27 fils nm40 Sergé 2/2, 100% PES, 100 g/m ² , chaîne 58 fils 83 dtex, trame 42 83 dtex | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 51 | Masque 2 couches : chaîne PES texturée 78 dtex (74 fils/cm) trame polycoton (80% coton, 20% PES) nm1/15 (30 fils/cm) couche molletonnée de PES texturé 70 g/m ² | DGA | non conforme | ok | non conforme | non conforme |
| 56 | 2 couches de 57 fils/cm 100% coton (chaîne et trame) 30x27 molleton 100% coton croisé 2/2 gratté 190 g/m ² contexture 21/10, 24/11 | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 59 | 2 couches cretonne 100% coton ecru (24 fils nm34 en chaîne, 23/8 (duite) nm34 coton en trame, 150g/m ² , ecru tombé de métier) molleton 100% coton (chaîne 18 fils en nm34 coton, trame 15 duite en nm12 coton, 190 g/m ² , blanc gratté de face) | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 61 | Masque 3 couches forme bec de canard : 2 couches de 57 fils 100% coton (chaîne et trame) 30x27 molleton 100% coton croisé 2/2 gratté 190 g/m ² contexture 21/10, 24/11 | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 62 | masque tissé lavé (ne précise pas le nombre de lavage) 51% polyester 48% coton 1% elasthanne | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 63 | HH 1075 (freudenberg) 90% polyester recyclé - 10% polyester non tissé 88 g/m2 cross laid binder bonded | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 64 | 2 épaisseurs de toile 100% coton - 105 g/m2 ch : Nm 120/2 - 71,63 fils/cm tr : 120/2 - 33 fil/cm 1 insert : ouatine de 45 g/m2 | DGA | non conforme | non conforme | ok | non conforme |
| 65 | Matériau 2 couches : 2x Tissu 100% coton, Chaîne 29 fils/cm, trame 44 coups/cm Liant des 2 couches : 14.5 fils / cm | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 68 | Masque 1 couche : jersey 100% coton bio, 2/28 (2 fils), tricoté en jauge 7 fil coton bio fait sur tricotine jauge 16, 2 aiguilles | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 69 | Masque 3 couches : Non tissé polypropylène, 60 g/m ² , spun Non tissé 80% PES, 20% viscose, 130g/m ² , aiguilleté Non tissé polypropylène, 60 g/m ² , spun | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 70 | Masque 5 couches : 2x Non tissé polypropylène, 60 g/m ² , spun Non tissé 80% PES, 20% viscose, 130g/m ² , aiguilleté 2x Non tissé polypropylène, 60 g/m ² , spun | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 74 | Masque 2 couches : 2x jersey 100% coton bio, 2/28 (2 fils), tricoté en jauge 7 fil coton bio fait sur tricotine jauge 16 2 aiguilles | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 84 | masque type 3 plis PTA EVO 100 PK | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 85 | masque type 3 plis PTA EVO 80 PK | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 86 | masque type 3 plis EVO 80 PK | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 87 | masque type 3 plis EVO 60 PK | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 88 | masque type 3 plis EVO 40 PK | DGA | ok | non conforme | non conforme | non conforme |
| 89 | TG 190 29 duites tissu 100% polyester 210 g/m2 - épaisseur 0,4 mm | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 93 | LB COTON tissu 100% coton 280 g/m2 épaisseur 1,15 mm | DGA | ok | non conforme | non conforme | non conforme |
| 94 | MER A 700 tissu 100% polypropylène 400 g/m2 épaisseur 0,770 mm | DGA | ok | non conforme | non conforme | non conforme |
| 98 | TER A tissu 100% polyester 345 g/m2 épaisseur 0,770 mm | DGA | ok | non conforme | non conforme | non conforme |
| 99 | GARRIDOU Polycoton 205 gsm 67/33 80 gsm melt Jersey de coton elasthanne 95/5 160 gsm | DGA | non conforme | ok | non conforme | non conforme |
| 102 | reliance crepe (R310) | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 103 | reliance SMS400 (R460) | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 104 | Relinac DETEX 200 (R345) 57 g/m2 non tissé wetlaid | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 106 | reliance 310 sensitive | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 115 | Face extérieure1 couche microfibre Polyester 75D/150D 102x56 - en 72g/m ² Face intérieure+ 1 couche Tissu satinette Polyester/Coton 30X27 Nm 50/50 - non lavé | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 117 | 3 épaisseurs de nontissé spunmelt 25 gr/m2 en polypropylene test sans lavage | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 124 | Masque 2 couches : jersey 280gr/m ² 100% coton jersey 280 gr/m ² 100% coton | DGA | ok | non conforme | non conforme | non conforme |
| 125 | Masque 2 couches : jersey 210gr/m ² 100% coton jersey 210 gr/m ² 100% coton | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 134 | Matériau 3 couches : 2x Popeline 100% coton 140g/m ² intérieur en champ opératoire (non-tissé) | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 135 | Matériau 3 couches : 2x Popeline de coton 140g/m ² intérieur ouatine fine | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 136 | Matériau 3 couches lavé : 2x Popeline de coton 140g/m ² intérieur en non-tissé 40 g/m ² | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 137 | Matériau 3 couches : 2x Popeline de coton 140g/m ² intérieur en non-tissé 40 g/m ² | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 147 | Masque 3 couches : Externe et interne : Polyester-Coton - 65% Polyester/35% Coton – 43 fils/cm chaîne Nm 75 – 30 fils/cm tram Nm 75 – 110 grm ² +/- 5 % - OEKO-TEX Class II Renfort intérieur : Non Tissé Polypropylène 50 gr/m ² - - OEKO-TEX Class II | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 148 | Masque 3 couches : Externe et interne : Polyester-Coton - 65% Polyester/35% Coton – 43 fils/cm chaîne Nm 75 – 30 fils/cm tram Nm 75 – 110 grm ² +/- 5 % - OEKO-TEX Class II 2 renforts intérieur : Non Tissé Polypropylène 50 gr/m ² - - OEKO-TEX Class II | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 149 | Masque 3 couches : Twill mousse 100% soie, 65 g/m ² - Chaîne 108 Fils/cm 44 den x Trame 50 fils/cm 44 den Maille polaire 100% PES, 115 g/m ² Twill 100% soie, 80 g/m ² - Chaîne 217 fils/cm 22 den x Trame 37 fils/cm 132 den | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 150 | Masque 3 couches : Toile 100% coton, 80 g/m ² - Chaîne 44 Fils/cm Nm 120/2 x Trame 33 fils/cm Nm 120/2 Maille polaire 100% PES, 115 g/m ² Twill 100% soie, 80 g/m ² - Chaîne 217 fils/cm 22 den x Trame 37 fils/cm 132 den | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 151 | Masque 2 couche : 2x cretonne 100% coton 180 g/m ² (charvet AHZ150) | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 152 | Masque 3 couches : Toile 100% coton, 80 g/m ² - Chaîne 44 Fils/cm Nm 120/2 x Trame 33 fils/cm Nm 120/2 Maille polaire 100% PES, 115 g/m ² Twill 100% soie, 80 g/m ² - Chaîne 217 fils/cm 22 den x Trame 37 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 153 | Masque 3 couches : Twill Mousse 100% soie – 65 g/m ² - Chaîne 108 Fils/cm 44 den x Trame 50 fils/cm 44 den Maille Polaire 100% Pes 140 g/m ² Twill Mousse 100% soie – 65 g/m ² - Chaîne 108 Fils/cm 44 den x | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 154 | Masque 3 couches : chaîne PES texturé 78 dtex (74 fils/cm) trame PES texturé 660 dtex (30 fils/cm) couche molletonnée de PES texturé 70 g/m ² | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 156 | Matériau : Non-tissé Polypropylene, 63 g/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 157 | Masque 1 couche : jersey 100% coton bio, 2/28 (2 fils), tricoté en jauge 7 sur shima fil coton bio fait sur tricotine jauge 16, 2 aiguilles | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 158 | Masque 2 couches : 2x jersey 100% coton bio, 2/28 (2 fils), tricoté en jauge 7 sur shima (double) fil coton bio fait sur tricotine jauge 16 2 aiguilles | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 160 | 2 couches composées: Molleton gratté 70% coton 30% polyester 280g/m ² Popeline 65% polyester 35% coton 105g/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 161 | Tricot Polyamide/ Elasthanne 71/29% -190g/m ² + Tricot Coton/ Polyester 70/30% - 110 g/m ² contrecollé à un tricot Polyamide/ Elasthanne 73/27% -117 g/m ² | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 162 | Tricot Coton/ Polyester 70/30% - 110 g/m ² contrecollé à un tricot Polyamide/ Elasthanne 73/27% -117 g/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 163 | Tricot Polyamide/ Elasthanne 71/29% -190g/m ² + Tricot 100% Coton - 140 g/m ² +Tricot Polyamide/ Elasthanne 71/29% -190g/m ² | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 164 | Tricot Polyamide/ Elasthanne 73/27% -117 g/m ² contrecollé à un Tricot Coton/ Polyester 70/30% - 110 g/m ² +Tricot 100% Coton 140 g/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 165 | Couche intérieure Poplyester/Polyamide 70/30% en 75 g/m ² = LS001/1 de chargeur Insert en 100% Polyester Couches extérieure 100% PE en 42 g/m ² = LS001/2 de chargeur | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 166 | Couche intérieure Poplyester/Polyamide 70/30% en 75 g/m ² = LS001/1 de chargeur Insert en 70% laine 30%Viscose sans plus de précision Couches extérieure 100% PE en 42 g/m ² = LS001/2 de chargeur | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 167 | Tissu coton/Elastanne 97/3% 80x57 fils/inch Ne50/1 CH et NE 50/ en TR - 88 g/m ² - tissu non lavé | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 168 | Tissu coton/Elastanne 97/3% 80x57 fils/inch Ne50/1 CH et NE 50/ en TR - 88 g/m ² - après 1 lavage et 1 repassage au fer | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 169 | Tricotage masque en forme sur rectiligne jauge 10 avec 2 couches de Jersey réalisé avec un fil Coton Nm 50/2 vanisé avec un fil Polyamide/ Elastanne + insertion au milieu d'un 100% polyester de 125g/m ² - test fait après un lavage à 60°C | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 170 | 1 couche de maille Milano coloris noir Jauge 18 98% Acrylique/ 2% Elasthanne - version bec de canard | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 171 | 1 couche de maille Milano coloris rouge Jauge 18 98% Acrylique/ 2% Elasthanne - masque autre forme | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 175 | Masque 3 couches : molleton 250gr/m ² 100% coton insert 100% polyester 125gr/m ² molleton 250 gr/m ² 100% coton | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 176 | 70 % polyester 28 % coton 2% élasthane tissu alvéolé 100% polyester | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 177 | Masque 3 couches : Toile 100% Coton, 200 g/m ² , chaîne 30 fils 2/60, trame 23 fils 1/28 Insert Matelassé, 170 g/m ² Toile 100% PES, 200 g/m ² , chaîne 32 fils 2/56, trame 21 fils 1/28 | DGA | non conforme | ok | non conforme | non conforme |
| 178 | Masque 3 couches : Toile 100% Coton, 200 g/m ² , chaîne 30 fils 2/60, trame 23 fils 1/28 Insert Ouate, 300 g/m ² Toile 100% PES, 200 g/m ² , chaîne 32 fils 2/56, trame 21 fils 1/28 | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 179 | Masque 3 couches : 2x Toile 100% Coton, 200 g/m ² , chaîne 30 fils 2/60, trame 23 fils 1/28 Toile 100% PES, 200 g/m ² , chaîne 32 fils 2/56, trame 21 fils 1/28 | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 180 | Masque 3 couches sans couture : 100% coton bio, 1/68 Nm + elasthanne 22 dTex vanisé toutes chutes tramé 100% Polyamide microfibre 4/78/68 brins dtx 100% Polyamide microfibre 4/78/68 brins dtx | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 181 | Masque 2 couches sans couture : 100% coton bio, 1/68 Nm (2 chustes sur 3) + Polyamide 330 dtx /68 brins + elasthanne 22 dTex vanisé toutes chutes 100% Polyamide microfibre 4/78/68 brins dtx | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 182 | 2 couches de non tissé Polypropylène Spun 60 gr/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 183 | 2 couches de non tissé Polypropylène Spun 60 gr/m ² + 1 couche de Non tissé 75 gr/m ² mélange Polyester/Viscose | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 184 | couche 1:Coton 90g Couche 2:Non Tissé 400g Couche 3:Coton 90g | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 185 | Couche1: Coton 90g Couche2: Non Tissé 200 Couche3: Coton 90g | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 186 | Tissu compressif - 90%Polyester, 10% Elasthanne 2mm d'épaisseur avec elastique 375gr/m ² 90% allongement chaîne 30% allongement trame | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 187 | Toile - 190 g/m ² - 100% coton chaîne : Nm 28 coton - 25 fils / cm trame : Nm 28 coton - 24 fils/cm | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 188 | Masque tricoté en forme sur métier jauge 18 , 2 couches : ½ interlock + maille anglaise Centre du masque en jacquard piqué , composé d'un fil Coton/Polyamide. Tests faits après 5 lavages à 60°C de 40 min et 5 séchages de 20 min | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 189 | Masque tricoté en forme sur métier jauge 18 avec une couche en interlock, composé d'un fil Coton/Polyamide. Variante 1 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 190 | Masque tricoté en forme sur métier jauge 18 avec une couche en interlock, composé d'un fil Coton/Polyamide. Variante 2 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 191 | Masque tricoté en forme sur métier jauge 18 avec une couche en interlock, composé d'un fil Coton/Polyamide. Variante 11 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 192 | Masque tricoté en forme sur métier jauge 18 avec une couche en interlock, composé d'un fil Coton/Polyamide. Variante 12 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 193 | Matériau 1 couche: Twill 2/1, 65% PES 35% Coton, 195 g/m ² , Nm34 | DGA | ok | non conforme | non conforme | non conforme |
| 194 | Masque 1 couche: Twill 2/1, 65% PES 35% Coton, 195 g/m ² , Nm34 | DGA | non conforme | non conforme | ok | non conforme |
| 195 | Couche extérieure : Serge 2/1 50%PES /50%CO - 180g/m ² Couche Intermédiaire :Polaire 100% PES - 140 g/m ² Couche intérieure - Serge 2/1 | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 196 | idem 195 + 5 cycles de lavage à 60°C et séchage en tambour | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 197 | couche extérieure : toile 100% CO - 160 g/m ² couche intermédiaire : polaire 100% PES - 140 g/m ² couche intérieure : toile | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 198 | Idem 197 + 5 cycles de lavage à 60°C et séchage en tambour | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 199 | couche extérieure : sergé 2/1 50% PES 50%CO - 180 g/m2 couche intermédiaire : maille piquée double face 55%CO 45%PES - 185 g/m2 couche intérieure : toile | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 200 | Idem 199 + 5 cycles de lavage à 60°C et séchage en tambour | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 201 | couche extérieure : sergé 3/1 99 %PES / 1% AS - 115 g/m2 couche interieure : toile 100% CO - 160 g/m2 | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 202 | Idem 201 + 5 cycles de lavage à 60°C et séchage en tambour | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 203 | 2 couches : popeline 100% CO - 110 g/m2 | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 204 | couche extérieure : popeline 100% CO - 110 g/m2 couche intérieure : popeline64 80%PES / 20% CO - 110 g/m2 | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 224 | 2 couches de tissu ½ natté flammé 50 % polyester/50 % coton 250g/m² | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 225 | 3 couches de tissu ½ natté flammé 50 % polyester/50 % coton 250g/m² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 251 | Masque 2 couches : 2x Popeline 100% coton, 120 g/m² | DGA | ok | non conforme | non conforme | non conforme |
| 258 | Matériau 2 couche : 2x Tissu, 100% PES, 285 g/m² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 280 | 4 couches : 100% PES hydrophobe membrane 100% pes hydrophile non-tissée 100% PES hydrophobe 100% coton | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 288 | Masque 2 couches : 2x Twill 100% Soie – 80 g/m² - Chaîne 217 fils/cm 22 den x Trame 37 fils/cm 132 den | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 289 | Masque 3 couches : Twill 100% Soie – 80 g/m² - Chaîne 217 fils/cm 22 den x Trame 37 fils/cm 132 den Maille Polaire 100% Pes 115 g/m² Twill 100% Soie – 80 g/m² - Chaîne 217 fils/cm 22 den x Trame 37 | DGA | non conforme | non conforme | non conforme | non conforme |
| 319 | masque double couche tricoté en forme sur métier rectiligne base jersey en jauge 12 avec un fil coton + fil en Polyester entre les 2 couches | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 338 | 3 couches de tissu coton 30x27 Nm50/50 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 341 | complexes en 3 couches : non tissé 100% RPET - 51 g/m2 non tissé 65% RPET 35% CV - 48 g/m2 non tissé 100% RPET - 51 g/m2 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 342 | complexes en 3 couches : non tissé 100% RPET - 51 g/m2 non tissé 65% PES 35% CV - 90 g/m2 non tissé 100% RPET - 51 g/m2 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 343 | complexes en 3 couches : non tissé 100% RPET - 51 g/m2 non tissé 100% PES - 30 g/m2 non tissé 100% RPET - 51 g/m2 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 344 | complexes en 3 couches : non tissé 100% RPET - 51 g/m2 non tissé 100% PES - 47 g/m2 non tissé 100% RPET - 51 g/m2 | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|--------------|-------------|
| 347 | 2 couches de tissu popeline 100% coton 31,5x 23,5 Nm 50/50 en 110 g/m ² | DGA | ok | non conforme | ok | catégorie 2 |
| 348 | Une couche de Tricot matelassé 93% coton/ 7% polyester 295g/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |
| 467 | modèle A / Masque Matière SMS 43g/m ² | DGA | ok | ok | non conforme | Catégorie 1 |